



# MOVIL® SWT2341

## MOVIL® SWT2341- Taśma aluminiowa wzmocniona siatką z włókna szklanego do stosowania specjalistycznego

### Główne zastosowanie

Taśma aluminiowa o całkowitej grubości 40 mikronów wzmocniona siatką z włókna szklanego o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z wysokiej jakości klejem akrylowym rozpuszczalnikowym. Można ją aplikować w temperaturach ujemnych (od **-20°C**). Zapewnia doskonale odbicie na ciepło i światło. Wysokiej jakości klej charakteryzuje się wysoką adhezyjnością początkową co daje gwarancję trwałego uszczelniania, a także mocowania poszczególnych segmentów izolacji. Bardzo niska prędkość transmisji pary wodnej oferuje doskonale uszczelnienie i wydajność w naprawie.

### Dane techniczne

• Grubość nośnika	40 mikronów
• Przyczepność do stali	15 N/25mm
• Próba toczącej się kulki	5 cm
• Wytrzymałość na rozciąganie	70 N
• Wydłużenie	3.0 %
• Wytrzymałość termiczna	-30 ~ +120 °C
• Aplikacja	-20 ~ +40 °C

Produkty Movil® stale dowodzą swej imponującej jakości w warunkach biurowych jak i ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Metody i wyniki testów właściwości produktu ustalono w oparciu o wewnętrzne metody testów firmy Movil®. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Mimo tego Movil® nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu Movil® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. Powyższe dane są średnimi wartościami, opartymi na naszej najlepszej wiedzy, jednakże nie do użytku jako podstawy tworzenia specyfikacji.